

Technický list

KEMASAN 550

Sanační vápenná omítka.

VLASTNOSTI

KEMASAN 550 je průmyslově připravená suchá směs vápna s dodatkem hydraulického pojiva, praného křemitého písku a speciálních dodatků. Smíchán s vodou dává mikroarmovanou paropropustnou hrubou omítku, která se vyznačuje vysokým obsahem difúzně otevřených mikropórů.

POUŽITÍ

K obnově omítek poškozených kapilární vlhkostí, preventivně na stavbách v záplavových oblastech. Pro omítání sklepů, kleneb, pro vnitřní i vnější použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Poměr míchání	4,25 l vody na 25 kg suché směsi
Záruční doba	12 měsíců při řádném skladování
Balení	25 kg pytle
Specif. hmotnost	12,5kg/m ² při tloušťce 1 cm
Koef.difuze	Méně než 15
Sd	Méně než 0,3
nasákavost	W 1
Obsah vzduch. pórů	30%

PODKLAD

Před nanášením omítky KEMASAN 550 musí být čistý, bez nesoudržných součástí, prachu a zbytků starých omítek a nátěrů. Spáry pročištěny alespoň do hloubky 1 cm. Před nánosem dobře svlažit vodou. Je-li třeba provést postřik, provede se zředěním suché směsi KEMASAN 550 potřebným množstvím čisté vody.

MÍCHÁNÍ

KEMASAN 550 je hotová suchá směs, do které se při míchání dodá pouze voda v množství ca. 8,5 l na dva pytle (50kg) suché směsi. Maltu po rozmíchání ponecháme aspoň minutu rozležet, načež ji mícháme 2 minuty do krémové konzistence. Dále se již nesmí míchat, snižuje se pevnost, stoupá obsah vzduchu!

NANÁŠENÍ

Omítku KEMASAN 550 nahazujeme ručně na dobře zvlhčený podklad. První nához jako vyrovnávací, kde zaplníme praskliny a nerovnosti. Po vysušení (min. 12 hod.) nahazujeme sanační vrstvu tloušťky max. 2 cm, opět na dobře navlhčený podklad. Silnější vrstva by mohla sjíždět nebo se svésit což snižuje pevnost a životnost hotové omítky. Další vrstva, je-li potřebná, se nahazuje až po zatvrdnutí předchozí vrstvy. Před nánosem podklad zdrsníme a navlhčíme. Poslední vrstvu po ca. 1hod zahladíme obvyklým způsobem. KEMASAN 550 je nutno chránit před rychlým vysušením alespoň 24 hod., aby nedošlo k popraskání povrchu. Po ca 20 dnech barvíme fasádní paropropustnou barvou, nebo vápnem.



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemická nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika