

Technický list

KEMAGLET FX

Sádrová srovnávací hmota

VLASTNOSTI

Průmyslově připravená suchá směs na bázi sádry, plnidel a dalších dodatků. Při přípravě se dodává pouze voda.

- výborná přilnavost k podkladu
- nepraská, nesmršťuje se, nebobtná
- snadná zpracovatelnost
- paropropustnost

POUŽITÍ

Používá se pro srovnání stěn i stropů např. před tapetováním, pro vyplňování spár, prasklin a různých poškození při montáži sádkartonových stěn. Pro vnitřní i vnější použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní teplota	+5 - +30 °C
Doba zpracování rozdělané hmoty	1 hodiny
Potřeba vody	11 – 12 l na 20 kg suché směsi
Tloušťka nánosu	cca 5 mm
Spotřeba	0,5 – 1,5 kg/m ² pro každý mm nánosu, závisí na podkladu
Čištění náradí	před zaschnutím hmoty opláchnout vodou
Skladování	v dobře uzavřených obalech, chránit před vlhkostí
Doba použitelnosti	při správném skladování min. 1 rok
Balení	Papírové pytle 5 a 20 kg
Pevnost v ohybu po 28 dnech	4,27 MPa
Přilnavost k betonu po 28 dnech	1,2 MPa

PODKLAD

Podklad na který nanášíme KEMAGLET FX musí být soudržný, očištěný, odmaštěný, zbaven starých nátěrů. Při aplikaci na příliš nasákavé podklady je nutno provést impregnaci polymerovou disperzí KEMACRYL zředěnou s vodou v poměru 1:1.

MÍCHÁNÍ

20 kg suché směsi KEMAGLET FX vsypeme za stálého míchání do cca 10 l vody. Mícháme do dosažení homogenní konzistence bez hrudek. Při použití el. míchadla mícháme na nejnižší otáčky. Po rozmíchání necháme hmotu cca 5 minut uležet. Před aplikací znovu promícháme. Takto připravenou hmotu spotřebovat do cca 1 hodiny.

APLIKACE

KEMAGLET FX nanášíme ručně nerez hladítkem na řádně připravený podklad. Praskliny do hloubky 1 cm předem vytmelíme. Aktivní praskliny sanujeme před aplikací KEMAGLET FX. Velmi porézní podklady impregnujeme polymerovou disperzí KEMACRYL zředěnou s vodou v poměru 1:1. Po vyschnutí dle potřeby přebrousíme jemným brusným papírem. Teplota při aplikaci musí být min. +5 °C. Čerstvě nanesenou hmotu chráníme před rychlým vysušením, přímým sluncem, větrem, deštěm atp. cca 48 hodin po aplikaci.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika