

Technický list

KEMASAN 590 FF

Srovnávací hmota na bázi románského cementu

POUŽITÍ

Pro finální srovnání fasád a říms, pro opravu štukatur na památkově chráněných objektech v tloušťce vrstvy 2-6 mm.

VLASTNOSTI

- Dokonalá přilnavost na podklad
- Materiál nebobtná, nepraská, nesmršťuje se během tuhnutí
- Odolnost proti vlhkosti a solím
- Pro vnitřní i vnější použití

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost	V sypkém stavu : 1,14 kg/l	EN 1015-1:1999
	Čerstvé malty : 1,66 kg/l	EN 1015-7:1999
	Ztuhlé malty : 1,48 kg/l	EN 1015-11:2001
Zrnitost	0,315 mm	EN 1015-1:1999
Pevnost v tlaku	≥ 2 MPa (CS II)	EN 1015-11:2001
Počátek tuhnutí	60 minut	EN 1015-12:2001
Konec tuhnutí	90 min	
Obsah vzdušných pórů	20 vol. %	
Doba zpracování	45 – 60 min.	
Dávkování vody	0,28-0,3 l vody na 1kg suché směsi 1,4-1,5 l vody na 5kg suché směsi 7-7,5 l vody na 25kg suché směsi	
Balení	3x5kg v uzavřeném plastovém sáčku-vědro 15 kg	
Skladování	Skladování: 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu.	

PŘÍPRAVA OMÍTKY

Do přesně odměřené čisté vody vsypeme suchou směs a mícháme do dosažení homogenní hmoty bez hrudek. Poté necháme asi 5 min. nabobtnat, načež znovu promícháme. Takto připravenou maltu spotřebujeme do 45 minut.

APLIKACE

KEMASAN 590F nanášíme na zatuhlý podklad. Zahladíme jako klasický štuk. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 5 mm. Čerstvě nanesenou vrstvu je nutné chránit před rychlým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č.352/1999 Sb. a podle NV č.25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.o.o. Puconci 109, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov 435, Česká Republika