

Technický list

KAMENOL

Lepidlo na přírodní kámen

VLASTNOSTI

Průmyslově připravená suchá směs na bázi cementu, křemenného písku a speciálních dodatků pro lepení kamenných obkladů a dlažeb s výrazně profilovanou lepenou stranou nebo pro lepení nestejnoměrnou tloušťkou vrstvy lepidla.

- vysoké počáteční pevnosti
- dobrá zpracovatelnost
- snadná aplikace
- vodovzdorný

POUŽITÍ

Požívá se k lepení kamenných obkladů a dlažeb, terakotových dlaždic a mozaik. Tloušťka vrstvy lepidla 5 – 15 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní teplota	+5 °C – +30 °C
Spotřeba vody	4,75 – 5,75 l vody na 25 kg suché směsi
Doba použitelnosti rozdělané hmoty	4 hod.
Tloušťka nánosu	5 - 15 mm
Spotřeba	14 kg/m ² na 10 mm tloušťky
Čištění náradí	náradí opláchneme před zaschnutím lepidla čistou vodou
Skladování	v dobře uzavřených obalech, chránit před vlhkem
Doba použitelnosti	při správném skladování min. 12 měsíců
Balení	papírové pytle 25 kg

PODKLAD

Podklad musí být rovný, pevný, čistý, bez prachu, nepevných součástí a mastných skvrn nebo zbytků starých nátěrů. Omítky musí být suché, cementové potěry vyzrálé aspoň 28 dní. Před lepením doporučujeme impregnovat polymerovou disperzí KEMACRYL, zředěnou vodou v poměru 1:2 nebo 1:1.

PŘÍPRAVA HMOTY

25 kg suché směsi rozmícháme v 4,75 – 5,75 litrech čisté vody. Použijeme např. vrtačku s míchacím nástavcem a mícháme do dosažení středněplastické homogenní konzistence bez hrudek. Rozdělanou hmotu ponecháme 5 - 10 minut zrát, potom znovu promícháme, přičemž ještě můžeme dodat menší množství vody. Takto připravenou hmotu spotřebujeme do 4 hodin. Do tuhnoucího lepidla se již nesmí dodávat voda.

APLIKACE

Podklad řádně navlhčíme, zbavíme stojící vody. Na takto připravený podklad nanese hladítkem vrstvu lepidla. Na tuto čerstvou kontaktní vrstvu nanese zubatým hladítkem další vrstvu lepidla. Velikost zubů doporučujeme 10 – 15 mm. Lepený obkladový nebo dlažební prvek musí být k podkladu přilepen minimálně 65% kontaktní plochy. Při aplikaci na namáhané povrchy (bazény, vnější obklady, terasy apod.) postupujeme tak, že nanese vrstvu lepidla na připravený podklad a také na zadní stranu keramického obkladu. Než začne lepidlo tvořit film usadíme obklad obvyklým způsobem na své

místo. Lepidlo, které se vytlačilo do spár odstraníme, čímž vytvoříme prostor pro spárovací hmotu. Tím se vyhneme možnosti zatékání dešťové vody a kondenzaci vody pod lepenými prvky a jejich odmrznání.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č. 352/1999 Sb. a podle NV č. 25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika